



©2023 CERAMICHE MARINER S.P.A. Via Fiandre, 28 - 42014 Castellarano (RE) Italia
Tel. +39 0536.858266 Email info@cermariner.it www.cermariner.it



MARINER



AFFRESCHI
SOME NEWS





AFFRESCHI
POLLOCK



POLLOCK



8002796 **198**
Pollock Rettificato **3** Printings
60x120 24"x48" R9 **2x**

Posa Installation



A	A	V	V	A	V	V	A	V	V
A	A	V	V	A	V	V	A	V	V





AFFRESCHI

DEGAS



DEGAS



8002797

198

Degas Rettificato

3 Printings

60x120 24"x48" R9

2x

Posa Installation



A	A	V	V	A	V	V	A	V	V
A	A	V	V	A	V	V	A	V	V



60x120 DEGAS | 20x120 TONGASS NATURAL



60×120 24"×48" $\frac{\nabla}{\triangle}$ 9,5 mm



PORCELAIN STONEWARE RECTIFIED



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Norma di riferimento / Specification reference ISO 13006/EN14411 APPENDICE G Bla GL		Norma Norm	A F F R E S C H I
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME / IN ACCORDANCE
	SPESORE / THICKNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE
	RETTILINEITÀ SPIGOLI / STRAIGHTNESS OF SIDES		CONFORME / IN ACCORDANCE
	ORTOGONALITÀ / RECTANGULARITY		CONFORME / IN ACCORDANCE
	PLANARITÀ / SURFACE FLATNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE
	ASPETTO / ASPECT		CONFORME / IN ACCORDANCE
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
	RESISTENZA A FLESSIONE / FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²
	MODULO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	PEI 2
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7+5,9) X 10 ⁻⁶ /°C
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	N.A.
	DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	N.A.
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	N.A.
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MIN. CLASS B LB HB
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R9 KLIMT, RENOIR, MONET, POLLOCK, DEGAS R10 BOTTICELLI, CARAVAGGIO, MORRIS
		DIN 51097	A KLIMT, RENOIR, MONET A+B BOTTICELLI, CARAVAGGIO, MORRIS
		C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	>0,40
		D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
	REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	AI _{FL} /AI
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	-

DESTINAZIONI D'USO DESTINATIONS OF USE



A RIVESTIMENTO per tutte le desinazione d'uso: commerciale e residenziale.
TO WALL TILES for all destinations of use: commercial and residential.



CALPESTIO LEGGERO.
LIGHT TRAFFIC.



CALPESTIO MEDIO.
MEDIUM TRAFFIC.

AFFRESCHI	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
60×120 24"x48" Rectified R9 / R10	2	1,44	29,50	36	51,84	1062,00



Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. / Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations. The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding. / Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inevitable. Les reinsegnements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire. / Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.