

tiles
colors
passion

POMPEI

 TONALITE



POMPEI

FORMATI
SIZES



19,4x19,4 . 7,6"x7,6"



4,7x19,4 . 1,8"x7,6"

COLORI
COLOURS

AZZURRO

ACQUA

VERDE

OCRA

MATTONE

AVORIO

BIANCO

GRIGIO

NERO



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres porcellanato Cat. Bla
Porcelain tiles Cat. Bla



1
Azzurro POM19AZ
19,4x19,4 . 7,6"x7,6"



2
Azzurro POM04AZ
4,7x19,4 . 1,8"x7,6"



Verde POM04VE
4,7x19,4 . 1,8"x7,6"

SPESSORE
THICKNESS

8

AZZURRO

OCRA

	19,4x19,4 . 7,6"x7,6"	POM19AZ	POM19OC
	4,7x19,4 . 1,8"x7,6"	POM04AZ	POM04OC

SPESSORE
THICKNESS

9

GRIGIO

BIANCO

	19,4x19,4 . 7,6"x7,6"	POM19GR	POM19BI
	4,7x19,4 . 1,8"x7,6"	POM04GR	POM04BI

ACQUA

MATTONE

	19,4x19,4 . 7,6"x7,6"	POM19AC	POM19MA
	4,7x19,4 . 1,8"x7,6"	POM04AC	POM04MA

VERDE

AVORIO

NERO



PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
4,7x19,4 . 1,8"x7,6"	8					15,21
19,4x19,4 . 7,6"x7,6"	8	25	0,94	80	75,2	15,21

Caratteristiche tecniche delle piastrelle in Gres Porcellanato CAT. Bla (norma UNI EN 14411)
Technical characteristics of Porcelain Stoneware CAT. Bla (Rule UNI EN 14411)

Caratteristiche Characteristics	Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm	Valore prescritto Fixed value			Valore medio mean value
		Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N			
		7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm	
		(mm)	(%)	(mm)	
 Lunghezza e larghezza Lenght and width	10545-2	± 0,9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm	conforme alla norma conforms to standard
Spessore Thickness		± 0,5 mm	± 5%	± 0,5 mm	
Rettilineità lati Warpage of edges		± 0,75 mm	± 0,5%	± 1,5 mm	
Ortogonalità Wedging		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	
Planarità Flatness		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	
Qualità della superficie Surface Quality		Un minimo del 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili che comprometterebbero l'aspetto di un'area significativa della piastrella A minimum of 95 % of the tiles are to be free from visible defects which can impair the appearance of a major area of tiles			
 Assorbimento d'acqua Water absorption	10545-3	$E_b \leq 0,5\%$ max individuale 0,6% $E_i \leq 0,5\%$ individual maximum 0,6%			conforme alla norma conforms to standard
 Forza di rottura Breaking strength	10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm: non minore di 1300 N Thicness ≥ 7,5 mm: Not less than 1300 N			conforme alla norma conforms to standard
		Spessore < 7,5 mm: non minore di 700 N Thicness < 7,5 mm: Not less than 700 N			
 Resistenza alla flessione o modulo di rottura Bending strength	10545-4	minimo 35 N/mm² - valore singolo 32 N/mm² minimum 35 N/mm² - minimum single 32 N/mm²			conforme alla norma conforms to standard
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	10545-9	metodo disponibile test method available			resistente resistant
 Resistenza al gelo Frost resistance	10545-12	metodo disponibile test method available			resistente resistant
 Forza dell'adesione Strength of adhesion	EN 12004:2007+ A1:2012.4.1	0,9 N/mm²			valore dichiarato Declared value
 Resistenza al fuoco Fire resistance	-	Classe A1 o A1 _{FL}			resistente resistant
 Resistenza alle macchie Stain resistance	10545-14	classe 3 minimo group 3 minimum			su richiesta on request
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	10545-13	classe B minimo group B minimum			su richiesta on request



via A. Costa 4/8
40019 Sant'Agata Bolognese (BO) ITALY
telefono +39 051 957 253
fax +39 051 957 650
info@tonalite.it
www.tonalite.it